

01.01.2022

# PP Top White

## Permanent

### Obermaterial

Eine weiße, glänzende, bi-axial orientierte Polypropylenfolie mit einer druckfreundlichen Beschichtung.

Basisgewicht	59	g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Dicke	57	µm	ISO 534
Rohmaterial	1906001		

### Klebstoff

Ein permanent haftender Allzweckklebstoff auf Acrylatbasis.

### Träger

BG40 White, ein superkalandriertes Glassinepapier.

Basisgewicht	60	g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Dicke	53	µm	ISO 534

### Laminat

Gesamtdicke	127	µm ±10%	ISO 534
-------------	-----	---------	---------

### Leistungsmerkmale

Anfangshaftung	10	N/25mm	FTM 9 Glass
Klebkraft 90°	6	N/25mm	FTM 2 St.St.
Verklebetemp. min.	5	° C	
Anwendungstemp.	-20° C bis 80° C		

### Klebstoffleistung

Der Klebstoff ist ein transparenter, permanent haftender Klebstoff mit hervorragender UV- und Witterungsbeständigkeit kombiniert mit guten Klebkrafteigenschaften, auch auf unpolaren Oberflächen.

### Anwendung & Einsatzbereich

Anwendungen liegen hauptsächlich in Marktsegmenten in denen biegesteife Behälter, wie beispielsweise Glas oder PET eingesetzt werden. Aufgrund der Steifigkeit der Folie ist Vorsicht geboten bei der Verklebung auf unregelmäßigen

Untergründen oder bei Anwendungen, bei denen ein hohes Maß an Quetschbarkeit gefordert ist. Das Material ist aus FSC® zertifiziertem Papier hergestellt.

---

### **Verarbeitung & Druck**

Die auf Acrylatbasis beschichtete Folie kann in allen gebräuchlichen Druckverfahren bedruckt werden, einschließlich Flexo-, Sieb-, Offset-, Buch- und Tiefdruck sowie mit Heiß- und Kaltprägefolien. Es können UV-, wasserbasierende und lösemittelbasierende Farben verwendet werden. Der Drucklack ist für eine optimale Farbverankerung ausgelegt. Eine Inline-Coronavorbereitung wird nicht empfohlen. Das Obermaterial kann im Thermotransferdruck bedruckt werden. Bitte kontaktieren Sie ggf. Ihren Lieferanten bezüglich geeigneter Druckfarben, Folien oder Farbbänder. Das Material bietet eine sehr gute Passgenauigkeit, besonders, wenn viele verschiedene Farben eingesetzt werden.

---

### **Sonderfreigaben**

Der Kleber entspricht der europäischen Lebensmittel-Richtlinie 1935/2004/EC, den deutschen Empfehlungen XIV des BfR und FDA § 175.105. Er erfüllt auch die Anforderungen der Grenzwerte wie sie in 10/2011/EU niedergelegt sind. Gemäß den einschlägigen EU-Vorschriften kann der Klebstoff für den direkten Kontakt mit trockenen, feuchten und fettenden Lebensmitteln mit einem Reduktionsfaktor von mind. 2 laut EU-Verordnung (10/2011/EU) eingesetzt werden.

---

### **Lagerfähigkeit**

12 Monate unter Lagerungsbedingungen definiert nach FINAT (20-25° C; 40-50 % RH).

---

---

## Haftungsausschluss

Unsere Empfehlungen basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung. Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Die Nutzer müssen alle anwendbaren Gesetze und/oder Testanforderungen für den fertigen Artikel einhalten und sind für die Markteinführung ihrer Produkte selbst verantwortlich.

Diese Veröffentlichung stellt keine Garantie dar, weder ausdrücklich noch implizit. Sie ist ausschließlich für den Empfänger vorgesehen und darf daher nicht an Dritte weitergegeben werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Verwendung unserer Produkte im Zusammenhang mit anderen Materialien.

Alle unsere Produkte werden entsprechend der allgemeinen Verkaufsbedingungen von Carl Valentin verkauft. Sie sollten sicherstellen, dass Sie die geltenden Gesetze einhalten.

Diese Veröffentlichung ersetzt alle früheren Ausgaben. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

---



Carl Valentin GmbH  
Neckarstraße 78 – 86 u. 94  
78056 Villingen-Schwenningen  
Phone + 49 7720 9712 - 0 . Fax + 49 7720 9712 – 9901  
info@carl-valentin.de www.carl-valentin.de

