



Transfer Spezial Gold

Permanent

OBERMATERIAL

Bezeichnung	Transfer Spezial Gold permanent
Rohmaterial	1903028
Haftverbund	Rollen
Produkt	Ein mattes, goldbeschichtetes, holzfreies Papier.
Einsatz	Für auffällige und dekorative Etiketten. Besonders geeignet zur Anwendung in den Bereichen Wein, Getränke und Körperpflege.

Kenndaten

Flächengewicht	90	g/m ²	ISO 536
Dicke	88	µm	ISO 534
Verhalten auf Zug, längs	8.1	kN/m	ISO 1924/1
Verhalten auf Zug, quer	3.3	kN/m	ISO 1924/1

Bedruckbarkeit	Geeignet für Hoch-, Flexo-, Tief-, Sieb- und Heißfoliendruck. Die Größe des Druckbereichs, besonders bei UV-Lackierung, beeinflusst die Abwaschzeit. Für gedruckte Etiketten werden Tests empfohlen. Thermotransferdruckverfahren mit bestimmten Farbbändern möglich.
-----------------------	---

Zusätzliche Information	Die Metallbeschichtung kann die Wasseraufnahme einschränken. Das Material wird nicht für Wash-Off-Anwendungen empfohlen.
--------------------------------	--

KLEBER

Kleber	Permanent
Typ	Permanentkleber
Zusammensetzung	Acrylatkleber auf Wasserbasis
Einsatz	Entwickelt für die Anwendung im Bereich der Wein- und Flaschenindustrie. Gute Haftung auf polaren Oberflächen, verträgt Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen in der Abfüllanlage und bei der Flaschenlagerung. Außerdem gute Beständigkeit gegen Eiswasser im Wein- und Sektkühler. Die Steifigkeit des Etiketts beeinflusst die Mandrel-Eigenschaft.

Kenndaten

Anfangshaftung min.	15	N/25mm FTM 9
Etikettiertemp. min.	5	°C
Einsatztemperatur min.	-20	°C
Einsatztemperatur max.	80	°C

Zusätzliche Information Er ist nicht geeignet für Anwendungen, bei denen Abwaschbarkeit erforderlich ist. In der Zusammensetzung ist Natürlicher Kautschuklatex enthalten.

TRÄGERMATERIAL

Bezeichnung	WHITE GLASSINE 65
Produkt	Weißes Glassine-Trägerpapier, holzfrei.
Einsatz	Haftmaterial in Rollen, speziell für Datendrucketiketten in Anwendungen mit Harmonikafaltung.

Kenndaten

Flächengewicht	79	g/m ²	ISO 536
Dicke	69	µm	ISO 534
Verhalten auf Zug, längs	8.2	kN/m	ISO 1924
Verhalten auf Zug, quer	3.3	kN/m	ISO 1924
Transparenz	40	%	DIN 53147

Haltbarkeit Ab dem Produktionsdatum: 12 Monate, nach den von FINAT definierten Lagerbedingungen (+20 bis 25° C sowie 40-50% Rf.). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit wird die Dauer der Haltbarkeit verkürzen.

Haftungsausschluss

Unsere Empfehlungen basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung. Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Die Nutzer müssen alle anwendbaren Gesetze und/oder Testanforderungen für den fertigen Artikel einhalten und sind für die Markteinführung ihrer Produkte selbst verantwortlich.

Diese Veröffentlichung stellt keine Garantie dar, weder ausdrücklich noch implizit. Sie ist ausschließlich für den Empfänger vorgesehen und darf daher nicht an Dritte weitergegeben werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Verwendung unserer Produkte im Zusammenhang mit anderen Materialien.

Alle unsere Produkte werden entsprechend der allgemeinen Verkaufsbedingungen von Carl Valentin verkauft. Sie sollten sicherstellen, dass Sie die geltenden Gesetze einhalten.

Diese Veröffentlichung ersetzt alle früheren Ausgaben. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.



Carl Valentin GmbH
Neckarstraße 78 – 86 u. 94
78056 Villingen-Schwenningen
Phone + 49 7720 9712 - 0 . Fax + 49 7720 9712 – 9901
info@carl-valentin.de www.carl-valentin.de

